


# 優鋼鐵芯(深圳)有限公司

工作文件	題 目: 品質管制仕様書	文件編號: TSWQ015-1997	頁 次 : 54
		版 本 號 : A01	有效期 : 2000 年 11 月 13 日
型 號	<b>I - 95.25</b>		



## 生產檢驗標準


尺寸公差	長度 $\pm 0.1\text{MM}$	寬度 $\pm 0.05\text{MM}$					
外觀	無傷痕	毛邊要求	0.03mm 以下	板厚	$\pm 0.02\text{mm}$	平坦度	0.5mm 以下
平坦度超過 0.5 的採取夾燒處理以達到標準							
防 銹 處 理 要 求							
防銹油及防銹紙							
出貨前檢查項目標準							
電氣特性檢查	紙盒包裝要求	外觀要求標準				棧板包裝要求	
依線圈規格	完整無破損	無銹無傷痕.A 品燒鈍顏色一致				1100Kgs 以下	
其它依生產檢驗標準							

審 批:

編 製:

# 優鋼鐵芯(深圳)有限公司

工作文件	題 目: 品質管制仕様書	文件編號: TSWQ015-1997	頁 次 : 53
		版 本 號 : A01	有效期: 2000年11月13日
型 號	<b>I - 76.20</b>		



## 生產檢驗標準


尺寸公差		長度 $\pm 0.1$ MM		寬度 $\pm 0.05$ MM			
外觀	無傷痕	毛邊要求	0.03mm 以下	板厚	$\pm 0.02$ mm	平坦度	0.5mm 以下
平坦度超過 0.5 的採取夾燒處理以達到標準							
防 銹 處 理 要 求							
防銹油及防銹紙							
出貨前檢查項目標準							
電氣特性檢查		紙盒包裝要求		外觀要求標準		棧板包裝要求	
依線圈規格		完整無破損		無銹無傷痕.A 品燒鈍顏色一致		1100Kgs 以下	
其它依生產檢驗標準							

審 批:	編 製:
------	------

# 優鋼鐵芯(深圳)有限公司

工作文件	題目: 品質管制仕様書	文件編號: TSWQ015-1997	頁次: 55
		版本號: A01	有效期: 2000年11月13日

型號	<b>I - 184.15</b>
----	-------------------



### 生產檢驗標準


尺寸公差	長度 $\pm 0.1\text{MM}$	寬度 $\pm 0.05\text{MM}$					
外觀	無傷痕	毛邊要求	0.03mm 以下	板厚	$\pm 0.02\text{mm}$	平坦度	0.5mm 以下
平坦度超過 0.5 的採取夾燒處理以達到標準							
防銹處理要求							
防銹油及防銹紙							
出貨前檢查項目標準							
電氣特性檢查	紙盒包裝要求	外觀要求標準				棧板包裝要求	
依線圈規格	完整無破損	無銹無傷痕.A 品燒鈍顏色一致				1100Kgs 以下	
其它依生產檢驗標準							

審批:	編製:
-----	-----

# 優鋼鐵芯(深圳)有限公司

工作文件	題目: 品質管制仕様書	文件編號: TSWQ015-1997	頁次: 56
		版本號: A01	有效期: 2000年11月13日

型號	<b>I - 247.65</b>
----	-------------------



### 生產檢驗標準


尺寸公差	長度 $\pm 0.1$ MM	寬度 $\pm 0.05$ MM	
外觀	無傷痕	毛邊要求	0.03mm 以下
		板厚	$\pm 0.02$ mm
		平坦度	0.5mm 以下
平坦度超過 0.5 的採取夾燒處理以達到標準			
防銹處理要求			
防銹油及防銹紙			
出貨前檢查項目標準			
電氣特性檢查	紙盒包裝要求	外觀要求標準	棧板包裝要求
依線圈規格	完整無破損	無銹無傷痕.A 品燒鈍顏色一致	1100Kgs 以下
其它依生產檢驗標準			

審批:	編製:
-----	-----

# 優鋼鐵芯(深圳)有限公司

工作文件	題目: 品質管制仕様書	文件編號: TSWQ015-1997	頁次: 69
		版本號: A01	有效期: 2001年8月20日

型號	L-50
----	------



### 生產檢驗標準

尺寸公差	長度 $\pm 0.1$ MM	寬度 $\pm 0.05$ MM	
外觀	無傷痕	毛邊要求	0.03mm 以下
		板厚	$\pm 0.02$ mm
		平坦度	0.5mm 以下

### 防銹處理要求

防銹油及防銹紙

### 出貨前檢查項目標準

電氣特性檢查	紙盒包裝要求	外觀要求標準	棧板包裝要求
依線圈規格	完整無破損	無銹無傷痕.A 品燒鈍顏色一致	1100Kgs 以下

其它依生產檢驗標準

審批:	編製:
-----	-----